

PRODUCT SPEC SHEET

Laminate

The Dovedale Collection

Richmond Laminate's Dovedale collection is a quality wide plank with a 12mm thickness. This collection is available in 6 rich wood decors that are enhanced with a four-sided bevel and wire-brushed finish. Dovedale features an AC3 rating and 25 year residential warranty and is perfect for any home.

PRODUCT INFORMATION:

Plank Size (Length x Width x Height)	Bevel	Finish	Installation
54.45 x 7.60 x 0.47"	4 Sided Bevel	Wire-brushed	Drop lock

WARRANTY:

Residential	Commercial
25 Year	N/A

PACKAGING:

Planks/ Carton	Coverage/ Carton	Carton Dimensions (Length x Width x Height)	Carton Weight
6	17.24 sft	54.72" x 8.07" x 2.87"	39.43 lbs

PALLET:

Cartons/ Pallet	Coverage/ Pallet
48	877.46 sft

TESTING:

Test		Flooring Symbols	Results	Test		Flooring Symbols	Results
Panel Dimension			1383 x 193 x 12mm	Light fastness	EN ISO 105-B02 EN 20105-A02		Not worse than 6 Blue wool scale, not worse than 4 Grey scale
Usage Class				Lifting resistance	EN 13329		≥ 1 N/mm ²
Abrasion resistance	EN 13329		AC3	Cross tensile strength	EN 319		> 1 N/mm ²
Impact resistance	EN 13329		IC1	Resistance to stains	EN 438-2.15		groups 1-2 grade 5 group 3 grade 4
Formaldehyde emission of the substrate before coating	EN 120 DIBT-Richtlinie 100		E1 (Europe)	Combustibility	EN13501-1		Cfl , s1
Formaldehyde emission	"EN 717-1 EN 717-2		< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m ²	Slip resistance	EN 13893		≥ 0,3
Moisture residue HDF	EN 322		4 - 7 %	Dimensional variants after changes in relative humidity	EN 13329		length and width ≤ 0,9 mm
Thickness swelling / edge swelling	EN 13329		< 18 %	Straightness of the panels	EN 13329		≤ 0,30 mm /m
Thermal conductivity	ISO 8302		0,0930 m ² .K/W	Flatness of the element width	EN 13329		concave ≤ 0,2 mm convex ≤ 0,2 mm
Resistance to cigarette burns	EN 438-2.18		Grade 4	Flatness of the element length	EN 13329		concave ≤ 7 mm convex ≤ 14 mm

SUSTAINABILITY CERTIFICATIONS: (Greenguard, Greenguard Gold, LEED, PEFC, CARB2, Floorscore, Recycled Content, Lacey & FSC)

Performance	Certifications/Credits	Minimum Requirements	Performance vs. Requirements
Emissions	E1		
	Greenguard		

For more information: richmondlaminate.ca

Numerical flammability ratings along may not define product performance under actual conditions. These ratings are provided only for use in the selection of products to meet specified limits.

FICHE DE SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT

Stratifié

laminé
Richmond
laminate

Collection Dovedale

La collection Dovedale de Richmond Laminate propose une planche large de qualité d'une épaisseur de 12 mm. Cette collection est offerte en six riches décors bois rehaussés d'un biseau à quatre faces et d'un fini brossé à la brosse métallique. La collection Dovedale se caractérise par sa cote d'usure AC3 et sa garantie résidentielle de 25 ans et convient parfaitement à n'importe quel foyer.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT :

Dimension des planches (long. x larg. x haut.)	Chanfrein	Finis	Installation
54.45 x 7.60 x 0.47"	biseau à 4 côtés	Brossé à la brosse métallique	flottante

GARANTIE:

Résidentielle	Commerciale
25 Ans	N/A











EMBALLAGE:

Planches/ carton	Superficie couverte/ carton	Dimensions du carton (long. x larg. x haut.)	Poids du carton
6	17.24 pi ²	54.72po x 8.07po x 2.87po	39.43 lb

PALETTE:

Cartons/ palette	Superficie couverte/ palette
48	877.46 pi ²

ESSAI:

Essai :	Résultats	Essai :	Résultats	Essai :	Résultats	Essai :	Résultats
Dimension des panneaux			1383 x 193 x 12mm	Solidité à la lumière	EN ISO 105-B02 EN 20105-A02		Pas pire que la gamme 6 de la laine bleue Pas pire que la gamme 4 des gris
Catégorie d'utilisation				Résistance au soulèvement	EN 13329		≥ 1 N/mm ²
Résistance à l'abrasion	EN 13329		AC3	Résistance à la traction transversale	EN 319		> 1 N/mm ²
Résistance aux chocs	EN 13329		IC1	Résistance aux taches	EN 438-2.15		groupes 1-2 qualité 5 groupe 3 qualité 4
Émission de formaldéhyde de la sous-couche avant d'être revêtue	EN 120 DIBT-Richtlinie 100		E1 (Europe)	Combustibilité	EN13501-1		Cfl , s1
Émission de formaldéhyde	"EN 717-1 EN 717-2		< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m ²	Résistance aux égratignures	EN 13893		≥ 0,3
Humidité résiduelle des panneaux de fibre haute densité	EN 322		4 - 7 %	Variations dimensionnelles suite aux changements d'humidité relative	EN 13329		longueur et largeur ≤ 0,9 mm
Gonflement en épaisseur / gonflement des bords	EN 13329		< 18 %	Linéarité des panneaux	EN 13329		≤ 0,30 mm /m
Conductivité thermique	ISO 8302		0,0930 m ² .K/W	Planéité de la largeur d'élément	EN 13329		concave ≤ 0,2 mm convexe ≤ 0,3 mm
Résistance aux brûlures de cigarette	EN 438-2.18		Grade 4	Planéité de la longueur d'élément	EN 13329		concave ≤ 7 mm convexe ≤ 14 mm

CERTIFICATIONS DE DURABILITÉ: (Greenguard, Greenguard Gold, LEED, PEFC, CARB2, Floorscore, Recycled Content, Lacey & FSC)

Rendement	Certifications/Crédits	Exigences minimales	Comparaison rendement/exigences
Emissions	E1		
	Greenguard		

Pour obtenir des renseignements: richmond laminate.ca

Les indices numériques d'inflammabilité peuvent ne pas définir le rendement du produit dans les conditions réelles. Ces indices ne sont fournis que pour être utilisés dans le choix de produits, de façon à ce qu'ils respectent les limites spécifiées.

 **SHNIER**
STEP AHEAD • À L'AVANT-GARDE

Division 9
a Shnier Company